

## Hose Wire 胶管钢丝

Spec 公称直径 (mm)	Tensile Strength 抗拉强度 (Mpa)	Min Breaking Force 最小破断力 (N)	Torsion 扭转(次) L=100Dmm	Torsion 扭转(次) L=200Dmm	Bending 弯曲(次) R=2.5mm
0.25	2450-2750(NT)	115	≥41	≥70	≥125
	2750-3050(HT)	129	≥40	≥65	≥105
	3050-3350(ST)	144	≥32	≥60	≥75
0.28	2450-2750(NT)	144	≥40	≥70	≥125
	2750-3050(HT)	162	≥39	≥65	≥105
	3050-3350(ST)	181	≥32	≥60	≥75
0.295	2450-2750(NT)	161	≥39	≥60	≥95
	2750-3050(HT)	181	≥38	≥60	≥85
	3050-3350(ST)	202	≥32	≥50	≥6
0.30	2450-2750(NT)	167	≥39	≥60	≥95
	2750-3050(HT)	188	≥38	≥60	≥85
	3050-3350(ST)	209	≥32	≥50	≥60
0.32	2450-2750(NT)	190	≥36	≥60	≥80
	2750-3050(HT)	214	≥35	≥60	≥60
	3050-3350(ST)	238	≥28	≥50	≥55
0.33	2450-2750(NT)	202	≥36	≥60	≥75
	2750-3050(HT)	228	≥34	≥60	≥55
	3050-3350(ST)	254	≥26	≥50	≥50
0.35	2450-2750(NT)	228	≥35	≥60	≥60
	2750-3050(HT)	257	≥32	≥60	≥55
	3050-3350(ST)	286	≥25	≥50	≥50
0.36	2750-3050(HT)	273	≥32	≥60	≥55
	2450-2750(NT)	269	≥35	≥60	≥65
	2750-3050(HT)	303	≥32	≥60	≥60
0.38	3050-3350(ST)	337	≥26	≥50	≥45
	2150-2450(LT)	262	≥36	≥65	≥60
	2450-2750(NT)	300	≥34	≥60	≥55
0.40	2750-3050(HT)	337	≥30	≥60	≥55
	2150-2450(LT)	333	≥35	≥60	≥55



## Hose Wire 胶管钢丝

Spec 公称直径 (mm)	Tensile Strength 抗拉强度 (Mpa)	Min Breaking Force 最小破断力 (N)	Torsion 扭转(次) L=100Dmm	Torsion 扭转(次) L=200Dmm	Bending 弯曲(次) R=2.5mm
0.45	2450-2750(NT)	380	≥32	≥60	≥50
	2750-3050(HT)	428	≥27	≥50	≥40
0.46	2450-2750(NT)	398	≥32	≥60	≥50
	2150-2450(LT)	411	≥33	≥60	≥40
0.50	2450-2750(NT)	470	≥31	≥60	≥35
	2750-3050(HT)	529	≥25	≥50	≥30
	2150-2450(LT)	518	≥31	≥60	≥35
0.56	2450-2750(NT)	592	≥29	≥60	≥30
	2750-3050(HT)	666	≥24	≥50	≥25
	3050-3350(ST)	740	≥18	≥40	≥20
0.58	2450-2750(NT)	625	≥28	≥50	≥25
	2750-3050(HT)	703	≥23	≥40	≥20
	2150-2450(LT)	595	≥30	≥60	≥30
0.60	2450-2750(NT)	680	≥28	≥50	≥25
	2750-3050(HT)	765	≥23	≥40	≥20
	2150-2450(LT)	700	≥29	≥55	≥25
0.65	2450-2750(NT)	799	≥27	≥50	≥20
	2750-3050(HT)	899	≥22	≥40	≥20
0.70	2150-2450(LT)	811	≥27	≥50	≥20
	2450-2750(NT)	926	≥25	≥50	≥20
	2750-3050(HT)	1041	≥20	≥40	≥18
0.71	2150-2450(LT)	836	≥27	≥50	≥20
	2450-2750(NT)	955	≥25	≥50	≥20
0.80	2750-3050(HT)	1074	≥20	≥40	≥18
	2150-2450(LT)	1064	≥24	≥40	≥20
	2450-2750(NT)	1214	≥20	≥30	≥15
	2750-3050(HT)	1365	≥15	≥25	≥100

